

## 物 性 表

TAIRILIN Bottle Grade PET Resin

グレード:3760

特性	単位	値	試験方法
IV 値	dl/g	0.76±0.02	ASTM D4603
融点	°C	252±3	ASTM D3418
ASH 含有率	%	≤0.02	Nan Ya Method
水分率	%	≤0.30	Nan Ya Method
アセトアルデヒド含有量	ppm	≤1.0	Gas Chromatography
カルボシル基	10 <sup>-6</sup> equ/g	30±10	Titration Method
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.40±0.01	ASTM D1505
嵩密度	g/cm <sup>3</sup>	0.89±0.05	JIS K-5101
チップサイズ*	個/2g	140±5	Weight scale
色調	L	91.0±2.0	JIS Z-8722
	B	-0.2±1.0	JIS Z-8722

\* 試験は一般的な規格の条件に従って試験をおこない、得た代表値であり、保障値、規格値ではありません。

販売元: 株式会社ツカサペトコ

TEL:045-650-6825 FAX:045-650-6826

製造元: Formosa Industries Corporation

**株式会社ツカサペトコ**

〒231-0021 横浜市中区日本大通18番地KRCビル TEL 045-650-6825 FAX 045-650-6826