

## 物 性 表

TAIRILIN Bottle Grade PET Resin

グレード:390A(高 IPA タイプ)

特性	単位	値	試験方法
IV 値	dl/g	0.830±0.02	ASTM D4603
融点	°C	224±3	ASTM D3418
ASH 含有率	%	≤0.02	Nan Ya Method
水分率	%	≤0.30	Nan Ya Method
アセアルデヒド含有量	ppm	≤1.0	Gas Chromatography
カルボシル基	10 <sup>-6</sup> equ/g	25±10	Titration Method
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.40±0.01	ASTM D1505
嵩密度	g/cm <sup>3</sup>	0.90±0.05	JIS K-5101
チップサイズ*	個/2g	128±3	Weight scale
色調	L	88.0±2.0	JIS Z-8722
	B	0.3±1.0	JIS Z-8722

\* 試験は一般的な規格の条件に従って試験をおこない、得た代表値であり、保障値、規格値ではありません。

販売元: 株式会社ツカサペットコ

TEL: 045-650-6825 FAX: 045-650-6826

製造元: 南亜塑膠工業股份有限公司

**株式会社ツカサペットコ**

〒231-0021 横浜市中区日本大通18番地KRCビル TEL 045-650-6825 FAX 045-650-6826