

## 物 性 表

TAIRILIN Bottle Grade PET Resin

グレード:380R

| 特性                  | 単位                     | 値          | 試験方法               |
|---------------------|------------------------|------------|--------------------|
| IV 値                | dl/g                   | 0.800±0.02 | ASTM D4603         |
| 融点                  | °C                     | 247±3      | ASTM D3418         |
| ASH 含有率             | %                      | ≤0.02      | Nan Ya Method      |
| 水分率                 | %                      | ≤0.30      | Nan Ya Method      |
| アセトアルデヒド含有量         | ppm                    | ≤1.0       | Gas Chromatography |
| カルボシル基              | 10 <sup>-6</sup> equ/g | 30±10      | Titration Method   |
| 密度                  | g/cm <sup>3</sup>      | 1.40±0.01  | ASTM D1505         |
| 嵩密度                 | g/cm <sup>3</sup>      | 0.90±0.05  | JIS K-5101         |
| チップサイズ <sup>*</sup> | 個/2g                   | 130±5      | Weight scale       |
| 色調                  | L                      | 78.0±2.0   | ASTM E1164         |
|                     | B                      | 0.0±2.0    | ASTM E1164         |
| リモン                 |                        | <20        | HS/GC/MS           |

\* 試験は一般的な規格の条件に従って試験をおこない、得た代表値であり、保障値、規格値ではありません。

販売元: 株式会社ツカサペトコ

TEL: 045-650-6825 FAX: 045-650-6826

製造元: 南亜塑膠工業股份有限公司