

物 性 表

TAIRILIN Bottle Grade PET Resin

グレード:7762

| 特性 | 単位 | 値 | 試験方法 |
|-------------|------------------------|------------|--------------------|
| IV 値 | dl/g | 0.756±0.02 | ASTM D4603 |
| 融点 | °C | 248±5 | ASTM D3418 |
| ASH 含有率 | % | ≤0.02 | Ignition |
| 水分率 | % | ≤0.30 | Oven |
| アセトアルデヒド含有量 | ppm | ≤1.0 | Gas Chromatography |
| カルボシル基 | 10 ⁻⁶ equ/g | 20±10 | Titration Method |
| 密度 | g/cm ³ | 1.40±0.01 | ASTM D1505 |
| 嵩密度 | g/cm ³ | 0.90±0.05 | JIS K-5101 |
| チップサイズ* | 個/2g | 128±3 | Weight scale |
| 色調 | L | 87.0±2.0 | ASTM E1164 |
| | B | 1.3±1.0 | ASTM E1164 |

* 試験は一般的な規格の条件に従って試験をおこない、得た代表値であり、保障値、規格値ではありません。

販売元 : 株式会社ツカサペトコ

TEL:045-650-6825 FAX:045-650-6826

製造元 : 南亜塑膠工業股份有限公司